

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
XXXXX.3  
—2024

---

## СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

### Часть 3 Аттестация технологий сварки. Правила

Издание официальное

Москва  
Российский институт стандартизации  
2024

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Саморегулируемой организацией Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» (СРО Ассоциация «НАКС»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 364 «Сварка и родственные процессы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.rst.gov.ru](http://www.rst.gov.ru))*

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2024

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1	Область применения .....
2	Нормативные ссылки .....
3	Термины и определения.....
4	Сокращения.....
5	Общие положения.....
6	Заявочные документы .....
7	Программа аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) .....
8	Проверка технических и кадровых возможностей заявителя .....
9	Аттестационные испытания технологии сварки (наплавки, пайки) .....
9.1	Сварка контрольных сварных соединений.....
9.2	Контроль, испытания и исследования контрольных сварных соединений.....
9.3	Область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки).....
9.4	Параметры сварных соединений металлических материалов.....
9.5	Параметры наплавки металлических материалов .....
9.6	Параметры паяных соединений металлических материалов .....
9.7	Параметры сварных соединений при ремонте (исправлении) дефектов сварных соединений и деталей из металлических материалов .....
9.8	Параметры сварных соединений полимерных материалов .....
9.9	Результаты аттестационных испытаний .....
10	Результаты аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) .....
10.1	Оформление результатов аттестации .....
10.2	Свидетельство об аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) .....
10.3	Хранение результатов аттестации технологий сварки (наплавки, пайки) .....
11	Охрана труда.....
	Приложение А (рекомендуемое) Форма заявки на аттестацию технологии сварки (наплавки, пайки) .....
	Приложение Б (обязательное) Форма программы аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) .....
	Приложение В (обязательное) Форма акта проверки технических и кадровых возможностей заявителя .....
	Приложение Г (рекомендуемое) Форма технологической карты сварки (наплавки, пайки) контрольного сварного соединения .....

**ГОСТ Р ХХХХХ.3—2024**

Приложение Д (обязательное) Параметры сварных соединений металлических материалов.....

Приложение Е (обязательное) Области аттестации по основным металлическим материалам.....

Приложение Ж (рекомендуемое) Форма протокола аттестации технологии сварки (наплавки, пайки).....

Библиография.....

## Введение

Комплекс стандартов ГОСТ Р XXXXX под общим наименованием «Система аттестации сварочного производства» разработан в целях установления общетехнических требований и правил аттестации сварочного производства, обеспечивающих взаимопонимание, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки, техники и производства в процессе создания и использования продукции, а также производства, монтажа, строительства, ремонта и реконструкции объектов с применением процессов сварочного производства, охрану окружающей среды, безопасность процессов, продукции и объектов для жизни, здоровья, имущества и достижения целей стандартизации, установленных в [1].

Комплекс стандартов ГОСТ XXXXX включает в себя следующие части:

- часть 1. Общие требования;
- часть 2. Аттестация персонала. Правила;
- часть 3. Аттестация технологий сварки. Правила;
- часть 4. Аттестация сварочных материалов. Правила;
- часть 5. Аттестация сварочного оборудования. Правила.

Настоящий стандарт разработан с учетом российского и международного опыта в области аттестации сварочного производства металлических и полимерных материалов. Применен тридцатилетний опыт Национального Агентства Контроля Сварки по аттестации технологий сварки на опасных производственных объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.



СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Часть 3

Аттестация технологий сварки. Правила

Welding production qualification system. Part 3. Qualification of welding technologies.  
Rules

---

Дата введения — 2024—00—00

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила аттестации технологий сварки (наплавки, пайки) для выполнения сварочных работ по изготовлению, монтажу, ремонту и реконструкции сооружений, конструкций, технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных объектах.

Примечание — Настоящий стандарт может быть применен на иных объектах, к которым не предъявляются требования по аттестации технологий сварки (наплавки, пайки).

Настоящий стандарт не применяется при изготовлении, монтаже, ремонте и модернизации объектов использования атомной энергии, к которым предъявляются иные требования по аттестации сварочного производства, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9466 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

ГОСТ 14098—2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

ГОСТ 17325 Пайка и лужение. Основные термины и определения

## **ГОСТ Р XXXXX.3 —2024**

ГОСТ Р 58904—2020/ISO/TR 25901-1:2016 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Общие термины

ГОСТ Р ИСО 6947 Сварка и родственные процессы. Положение при сварке

ГОСТ Р ИСО 14174 Материалы сварочные. Флюсы для дуговой и электрошлаковой сварки. Классификация

ГОСТ Р ИСО 14175 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и родственных процессов

ГОСТ Р XXXXX.1—2024 Система аттестации сварочного производства. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р XXXXX.2—2024 Система аттестации сварочного производства. Часть 2. Аттестация персонала. Правила

ГОСТ Р XXXXX.4 Система аттестации сварочного производства. Часть 4. Аттестация сварочных материалов. Правила

ГОСТ Р XXXXX.5 Система аттестации сварочного производства. Часть 5. Аттестация сварочного оборудования. Правила

ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004 Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода QR Code

ГОСТ ISO/TR 15608—2020 Сварка. Руководство по системе группирования металлических материалов.

**Примечание** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р XXXXX.1—2024, ГОСТ Р 58904—2020, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 технология сварки (наплавки, пайки):** Совокупность операций, материалов и оборудования, применяемых для получения сварных соединений (наплавки, паяных соединений) и установленных производственно-технологической документацией по сварке.

**3.2 производственно-технологическая документация по сварке (наплавке, пайке):** Технологические инструкции по сварке, технологические (маршрутные, операционные) карты сварки (наплавки, пайки) и иная документация, устанавливающая технологию сварки.

**3.3 группа однотипных производственных сварных соединений (наплавки, паяных соединений):** Производственные сварные соединения (наплавки, паяные соединения), выполненные одним и тем же способом (комбинацией способов) сварки (наплавки, пайки) и имеющие одинаковые параметры.

### 4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АЦ — аттестационный центр;

КСС — контрольное сварное соединение (наплавка, паяное соединение);

НД — нормативные документы;

ПТД — производственно-технологическая документация по сварке (наплавке, пайке);

САСв — система аттестации сварочного производства;

СМ — сварочные материалы;

СО — сварочное оборудование.

### 5 Общие положения

5.1 Заявителем аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) выступает организация [юридическое лицо, филиал (обособленное подразделение) юридического

## **ГОСТ Р XXXXX.3 —2024**

лица и индивидуальный предприниматель] перед выполнением сварочных работ по конкретной технологии сварки (наплавки, пайки) на объектах сварки.

5.2 Аттестацию технологии сварки (наплавки, пайки) подразделяют на первичную и периодическую.

Первичную аттестацию проводят для организации, применяющей ранее не аттестованную технологию сварки (наплавки, пайки), или технологию, область аттестации которой должна быть расширена (см. раздел 9).

Периодическую аттестацию проводят по истечении срока действия свидетельства об аттестации технологии сварки (наплавки, пайки).

5.3 Аттестацию проводит АЦ, соответствующий требованиям ГОСТ Р XXXXX.1—2024, подраздел 7.3.

5.4 Для аттестации АЦ создает аттестационную комиссию, а заявитель назначает ответственного представителя. Представитель заявителя должен быть аттестован на III или IV уровень аттестации согласно ГОСТ Р XXXXX.2—2024 с областью аттестации, соответствующей области аттестации заявленной технологии сварки (наплавки, пайки).

5.5 АЦ проводит аттестацию технологии сварки (наплавки, пайки) в следующем порядке:

- а) рассмотрение заявочных документов;
- б) разработка программы аттестации;
- в) проверка технических и кадровых возможностей заявителя для выполнения сварочных работ по заявленной технологии сварки (наплавки, пайки);
- г) аттестационные испытания заявленной технологии сварки (наплавки, пайки), включающие сварку, контроль, испытания и исследования КСС;
- д) оформление результатов аттестации технологии сварки (наплавки, пайки).

5.6 При наличии у заявителя филиалов (обособленных подразделений), выполняющих сварочные работы по заявленной технологии сварки (наплавки, пайки), проверку технических и кадровых возможностей и аттестационные испытания технологии сварки (наплавки, пайки) проводят в каждом филиале (обособленном подразделении).

## **6 Заявочные документы**

6.1 АЦ проводит аттестацию технологии сварки (наплавки, пайки) на основании полученных от заявителя заявочных документов, состоящих из заявки и ПТД.

6.2 В заявке указывают:

а) сведения о заявителе аттестации;

б) сведения об устанавливающей технологию сварки (наплавки, пайки) ПТД:

- 1) наименование, обозначение, дату утверждения,
- 2) номера производственных технологических карт сварки;
- 3) НД и иные документы, на основании которых разработана ПТД,

в) область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки):

1) способ (комбинацию способов) сварки, указываемый в соответствии с приложением А ГОСТ Р XXXXX.2—2024.

Примечание — По согласованию с заявителем аттестация может быть проведена по процессу (комбинации процессов) сварки в соответствии с приложением А ГОСТ Р XXXXX.2—2024.

2) параметры сварных соединений,

3) объект(ы);

г) сведения о технических и кадровых возможностях заявителя для выполнения сварочных работ по заявленной технологии сварки (наплавки, пайки).

Заявка может содержать дополнительные сведения [например, НД, регламентирующие требования к технологии сварки (наплавки, пайки) для применения на конкретном(ых) объекте(ах) и т. д.].

Форма заявки приведена в приложении А.

6.3 К заявке прикладывают ПТД, содержащую:

- наименование, обозначение, дату утверждения ПТД;
- способ (комбинацию способов) сварки (наплавки, пайки);
- требования к основным материалам и СМ, к их подготовке и условиям хранения;
- требования к СО;
- требования к персоналу сварочного производства;
- конструктивные элементы и размеры сварных соединений;
- требования к сборке и сварке соединений;
- требования к подогреву при сварке (предварительному и сопутствующему) и термической обработке;
- требования к маркировке сварных соединений;

## **ГОСТ Р XXXXX.3 —2024**

- объем и методы неразрушающего контроля, виды разрушающих испытаний и исследований, нормы оценки качества сварных соединений;

- требования к ремонту (исправлению) дефектов сварных соединений и контролю после ремонта;

- производственные технологические карты сварки (наплавки, пайки).

ПТД может содержать иные сведения и требования.

6.4 Если ПТД содержит требования к ремонту (исправлению) дефектов сварных соединений таким же способом сварки, как и сварка конструкции, АЦ проводит аттестацию заявленной и ремонтной технологий сварки (наплавки, пайки) в рамках одной заявки.

Если ПТД содержит требования к ремонту (исправлению) дефектов сварных соединений способом сварки, отличным от способа сварки конструкции, заявитель оформляет отдельную заявку на аттестацию технологии ремонта (исправления) дефектов сваркой (наплавкой, пайкой).

6.5 АЦ рассматривает заявочные документы на предмет комплектности и соответствия 6.2–6.4, информирует заявителя о результатах рассмотрения и регистрирует заявку.

АЦ возвращает заявочные документы заявителю в случае:

- непредставления одного из документов, указанных в 6.1;
- выявления несоответствия заявочных документов требованиям 6.2–6.4;
- предоставления недостоверных сведений.

## **7 Программа аттестации технологии сварки (наплавки, пайки)**

Для аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) АЦ разрабатывает программу.

Программа аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) содержит:

- а) наименование технологии сварки (наплавки, пайки);
- б) сведения о заявителе аттестации [организации и филиалах (обособленных подразделениях)];
- в) вид аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) в соответствии с 5.2;
- г) область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки);
- д) места и сроки проведения проверки технических и кадровых возможностей заявителя и аттестационных испытаний технологии сварки (наплавки, пайки);

е) сведения о документах, необходимых для проверки технических и кадровых возможностей заявителя;

ж) условия проведения аттестационных испытаний технологии сварки (наплавки, пайки).

Программу аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) разрабатывают по форме в соответствии с приложением Б.

## **8 Проверка технических и кадровых возможностей заявителя**

8.1 Проверку технических и кадровых возможностей заявителя для выполнения сварочных работ по заявленной технологии сварки (наплавки, пайки) проводят в соответствии с программой аттестации технологии сварки (наплавки, пайки). Результаты оформляют актом по форме в соответствии с приложением В.

8.2 Если по результатам проверки по 8.1 выявлены несоответствия, то аттестацию технологии сварки (наплавки, пайки) останавливают. После устранения несоответствий аттестацию технологии сварки (наплавки, пайки) возобновляют.

8.3 При удовлетворительных результатах проверки технических и кадровых возможностей заявителя АЦ проводит аттестационные испытания технологии сварки (наплавки, пайки).

При неудовлетворительных результатах проверки технических и кадровых возможностей аттестационные испытания технологии сварки (наплавки, пайки) не проводят, а технологию сварки (наплавки, пайки) считают неаттестованной.

## **9 Аттестационные испытания технологии сварки (наплавки, пайки)**

### **9.1 Сварка контрольных сварных соединений**

9.1.1 Для аттестационных испытаний для каждой группы однотипных производственных сварных соединений назначают КСС, однотипное производственным.

КСС присваивают такое же обозначение, как и у группы однотипных производственных сварных соединений (см. 9.4.15, 9.5.7, 9.6.8, 9.7.5 и 9.8.8). Количество

КСС<sup>1)</sup>, их конструкцию назначают, руководствуясь требованиями к проведению неразрушающего контроля, разрушающих испытаний и исследований, установленными в ПТД и в НД, регламентирующих выполнение сварочных работ и нормы оценки качества на заявленном(ых) объекте(ах).

В случае отсутствия в ПТД или в НД, регламентирующих выполнение сварочных работ и нормы оценки качества на заявленном(ых) объекте(ах), требований к проведению неразрушающего контроля, разрушающих испытаний и исследований производственных сварных соединений, неразрушающий контроль, разрушающие испытания и исследования КСС назначают с учетом условий эксплуатации сварной конструкции на конкретном(ых) объекте(ах).

9.1.2 Если ПТД содержит требования к ремонту (исправлению) дефектов сварных соединений таким же способом сварки, как и сварка конструкции, то для ремонта назначают одно КСС для каждой группы/подгруппы основных материалов.

Выполняют сварку КСС и проводят его неразрушающий контроль методами, указанными в ПТД. При удовлетворительных результатах неразрушающего контроля отмечают условный дефект на сварном соединении и выполняют (ремонт) исправление дефекта. Контроль после ремонта проводят методами неразрушающего контроля, видами разрушающих испытаний и исследований, предусмотренных ПТД.

Результаты ремонта (исправления) дефектов распространяют на ремонт (исправление) дефектов сварных соединений для всей группы/подгруппы основных материалов с областью аттестации по видам ремонта (см. 9.7.3).

9.1.3 Если ПТД содержит требования к термической обработке сварных соединений, обусловленной только условиями эксплуатации сварной конструкции (например, работа в сероводородсодержащих средах), то термическую обработку КСС проводят в соответствии с требованиями ПТД для одного КСС каждой группы/подгруппы основных материалов.

9.1.4 Для выполнения КСС аттестационная комиссия АЦ разрабатывает технологическую карту сварки (наплавки, пайки), содержащую:

- обозначение группы однотипных производственных сварных соединений;
- ФИО, номер аттестационного удостоверения сварщика;
- дату сварки КСС;

---

<sup>1)</sup> В случае назначения нескольких КСС для одной группы однотипных производственных сварных соединений для их обозначения в конце обозначения группы (см. раздел 9) в скобках добавляют порядковый номер КСС.

- наименование объекта(ов) и НД, регламентирующие выполнение сварочных работ на этом(их) объекте(ах);

- способ (комбинацию способов) сварки (наплавки, пайки);

- параметры сварных соединений (наплавки, паяных соединений);

- количество КСС;

- обозначение, порядковый номер КСС;

- способ сборки и требования к прихваткам;

- СМ (вид, марка);

- СО [наименование, марка и обозначение (модель, тип)];

- эскиз собранного под сварку соединения с указанием его конструктивных элементов и размеров;

- эскиз выполненного сварного соединения с указанием конструктивных элементов и размеров сварного шва;

- порядок выполнения технологических операций с необходимыми эскизами (например, циклограмма процесса; порядок наложения слоев и валиков сварного шва или наплавки и т. д.);

- параметры сварки (наплавки, пайки);

- дополнительные технологические требования (например, ремонт, механическую обработку, предварительный и сопутствующий подогрев при сварке, термическую обработку);

- методы неразрушающего контроля, виды разрушающих испытаний и исследований КСС с указанием НД, регламентирующих нормы оценки качества сварных соединений;

- иные требования, учитывающие особенности способа сварки (наплавки, пайки).

Технологические карты сварки (наплавки, пайки) КСС разрабатывают на основе производственных технологических карт сварки.

Форма технологической карты сварки (наплавки, пайки) КСС приведена в приложении Г.

9.1.5 Качество основных материалов и СМ (наплавочных материалов, припоев), применяемых при сварке КСС, должно быть подтверждено сертификатами или иными документами о качестве.

СМ должны быть подготовлены в соответствии с рекомендациями производителя СМ.

## **ГОСТ Р XXXXX.3 —2024**

СО должно быть подключено и настроено в соответствии с рекомендациями производителя СО и требованиями безопасности.

Условия сварки КСС должны соответствовать условиям сварки производственных сварных соединений.

9.1.6 Сварку КСС выполняют сварщики заявителя, аттестованные согласно ГОСТ Р XXXXX.2—2024.

При сварке КСС применяют СМ, аттестованные согласно ГОСТ Р XXXXX.4, и СО, аттестованное согласно ГОСТ Р XXXXX.5.

9.1.7 Сварщики выполняют КСС в присутствии члена(ов) аттестационной комиссии АЦ и представителя заявителя. КСС маркируют в соответствии с 9.1.1.

Сварка может быть остановлена в том случае, если сварщик не соблюдает требования технологической карты, и (или) охраны труда, и (или) правил безопасности.

КСС, при выполнении которого допущены нарушения требований технологической карты и (или) охраны труда, и (или) правил безопасности, при определении области аттестации не учитывают (см. 9.9.2).

9.1.8 Если в заявке на периодическую аттестацию технологии сварки (наплавки, пайки) область аттестации заявленной технологии сварки (наплавки, пайки) соответствует области аттестации, установленной по результатам предыдущей аттестации данной технологии, или сокращена по сравнению с ней, а НД, регламентирующие выполнение сварочных работ и нормы оценки качества сварных соединений, применяют такие же, то из назначенных в программе КСС выполняют не менее двух КСС из каждой группы/подгруппы основных материалов каждого типа сварного соединения.

## **9.2 Контроль, испытания и исследования контрольных сварных соединений**

9.2.1 КСС подлежат неразрушающему контролю, разрушающим испытаниям и исследованиям в лабораториях АЦ. По согласованию с центральным органом допускается привлекать лаборатории сторонних организаций.

9.2.2 По результатам неразрушающего контроля, разрушающих испытаний и исследований КСС оформляют акты, и(или) заключения, и(или) протоколы.

9.2.3 Если результаты неразрушающего контроля КСС не соответствуют нормам оценки качества, такое КСС не учитывают при установлении области аттестации технологии сварки (наплавки, пайки).

9.2.4 При удовлетворительных результатах неразрушающего контроля КСС проводят их разрушающие испытания и исследования. Если результаты разрушающих испытаний или исследований КСС неудовлетворительные, то такое КСС не учитывают при установлении области аттестации технологии сварки (наплавки, пайки).

9.2.5 Если КСС выполнены без нарушения требований технологической карты, и (или) охраны труда, и (или) правил безопасности, и соответствуют нормам оценки качества, результаты аттестационных испытаний технологии сварки (наплавки, пайки) считают удовлетворительными.

### **9.3 Область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки)**

9.3.1 Область аттестации технологии сварки содержит:

- способ (комбинацию способов) сварки;
- параметры сварных соединений;
- объект(ы).

9.3.2 Область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) устанавливают по результатам выполнения КСС, однотипных производственным сварным соединениям.

9.3.3 Область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) устанавливают отдельно для каждого способа (комбинации способов) сварки в соответствии с 9.4–9.8 в пределах параметров сварных соединений, соответствующих ПТД.

### **9.4 Параметры сварных соединений металлических материалов**

9.4.1 В группу однотипных производственных сварных соединений металлических материалов объединяют производственные сварные соединения, выполненные одним способом (комбинацией способов) сварки, с одинаковыми [имеющими одинаковые значения (диапазон значений) или одинаково характеризующими сварное соединение] параметрами (см. 9.4.3–9.4.14).

9.4.2 Параметрами сварных соединений металлических материалов являются:

- группы/подгруппы основного материала;
- СМ;

## ГОСТ Р XXXXX.3 —2024

- толщина свариваемых деталей.

Примечание — За толщину свариваемых деталей принимают толщину деталей в зоне сварки;

- радиус кривизны или номинальный наружный диаметр свариваемых деталей;
- тип сварного шва (не применяется для сварных соединений стержней);
- тип сварного соединения;
- способ формирования сварного шва (не применяется для сварных соединений стержней);
- форма подготовленных кромок свариваемых деталей;
- положение при сварке;
- требования к подогреву при сварке (предварительному, сопутствующему);
- требования к термической обработке после сварки;
- прочие параметры, если они указаны в заявке (например, число плавящихся электродов, площадь поперечного сечения свариваемых деталей и т. д.).

Параметры сварных соединений в зависимости от способа сварки определяют в соответствии с приложением Д. Для способов сварки, не указанных в приложении Д, параметры определяет заявитель аттестации.

### 9.4.3 Группы/подгруппы основного материала

9.4.3.1 Группы/подгруппы основных металлических материалов определяют в соответствии с ГОСТ ISO/TR 15608—2020.

9.4.3.2 Производственные сварные соединения объединяют по основным материалам одной группы/подгруппы или по сочетанию различных групп/подгрупп.

9.4.3.3 Результаты выполнения КСС из основного материала определенной группы/подгруппы распространяют в соответствии с приложением Е. Результаты выполнения КСС распространяют и на сочетания всех групп/подгрупп, определенных в соответствии с приложением Е.

Результаты выполнения КСС из основных материалов различных групп/подгрупп распространяют только на сочетание основных материалов этих групп/подгрупп.

Результаты выполнения КСС из основного материала, не указанного в ГОСТ ISO/TR 15608—2020, распространяют только на этот основной материал.

#### 9.4.4 Сварочные материалы

9.4.4.1 Производственные сварные соединения объединяют по виду применяемого СМ или комбинации видов СМ. В зависимости от вида СМ объединяют:

- а) электроды с одним из видов покрытия по ГОСТ 9466;
- б) проволоки или ленты порошковые;
- в) проволоки или ленты сплошного сечения;
- г) газы защитные, относящиеся к одной из групп индексов по ГОСТ Р ИСО 14175;
- д) газы горючие одного состава;
- е) флюсы сварочные, изготовленные одним из способов по ГОСТ Р ИСО 14174:
  - 1) флюсы плавленные,
  - 2) флюсы агломерированные,
  - 3) флюсы смешанные.

9.4.4.2 Область аттестации по результатам выполнения КСС устанавливают:

- а) в зависимости от вида покрытия электродов в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р XXXXX.2—2024.
- б) для сварочных проволок и лент – для всех сварочных проволок и лент, указанных в ПТД;
- в) для газов защитных, относящихся к одной группе индексов по ГОСТ Р ИСО 14175, – для защитных газов, относящихся к этой же группе;
- г) для газов горючих одного состава – только на этот состав;
- д) для флюсов сварочных, изготовленных одним из способов по ГОСТ Р ИСО 14174, – на сварочные флюсы, изготовленные аналогичным способом;
- е) для сочетаний СМ различных видов – для всех сочетаний СМ, указанных в ПТД.

#### 9.4.5 Толщина свариваемых деталей

9.4.5.1 Производственные сварные соединения объединяют по толщине свариваемых деталей. Каждому значению (диапазону значений) толщины  $t$  присваивают индекс однотипности по толщине и устанавливают область аттестации по толщине  $t_{атт}$  в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 — Индексы однотипности и область аттестации по толщине свариваемых деталей

Индекс однотипности по толщине	Толщина свариваемых деталей $t$ , мм	Область аттестации по толщине $t_{\text{атт}}$ , мм
1	$t \leq 3$	$0,5 t \leq t_{\text{атт}} \leq 3$
2	$3 < t \leq 12$	$3 < t_{\text{атт}} \leq 12$
3	$12 < t \leq 50$	$12 < t_{\text{атт}} \leq 50$
4	$50 < t \leq 100$	$50 < t_{\text{атт}} \leq 100$
5	$t > 100$	$t_{\text{атт}} > 100$

Примечание — При определении области аттестации технологии дуговой сварки (наплавки) допускается вместо указанных диапазонов применять диапазон, определяемый соотношением от  $0,5 t$  до  $2 t$ , при условии применения этого соотношения для всех КСС.

При выполнении стыковых и угловых сварных швов разнотолщинных деталей индекс однотипности определяют по детали с меньшей толщиной в зоне сварки.

#### 9.4.6 Радиус кривизны или номинальный наружный диаметр свариваемых деталей

9.4.6.1 Радиус кривизны производственных сварных соединений с криволинейными швами измеряют:

- для стыковых сварных соединений – по наружной поверхности свариваемых деталей;
- угловых сварных соединений при приварке патрубков (цилиндрических деталей) – по наружной поверхности патрубков (цилиндрических деталей);
- угловых и тавровых сварных соединений при приварке фланцев и других плоских деталей – по наружной поверхности детали (трубы, обечайки и т. д.), к которой приваривается фланец или другая плоская деталь;
- угловых, тавровых и нахлесточных сварных соединений с криволинейными швами – по наружной поверхности детали с меньшим радиусом кривизны;
- торцевых сварных соединений – по наружной поверхности детали с меньшим радиусом кривизны.

9.4.6.2 Производственные сварные соединения объединяют по радиусу кривизны свариваемых деталей. Каждому значению (диапазону значений) радиуса кривизны  $r$  присваивают индекс однотипности по радиусу кривизны и устанавливают область аттестации по радиусу кривизны  $r_{\text{атт}}$  в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 — Индексы однотипности и область аттестации по радиусу кривизны свариваемых деталей

Индекс однотипности по радиусу кривизны	Радиус кривизны свариваемых деталей $r$ , мм	Область аттестации по радиусу кривизны $r_{\text{атт}}$ , мм
0	—	Листы
1	$r \leq 12,5$	$0,5 r \leq r_{\text{атт}} \leq 12,5$
2	$12,5 < r \leq 75$	$12,5 < r_{\text{атт}} \leq 75$
3	$75 < r \leq 250$	$75 < r_{\text{атт}} \leq 250$
4	$r > 250$	$r_{\text{атт}} > 250$ , включая листы

Примечание — При определении области аттестации технологии дуговой сварки (наплавки) допускается вместо указанных диапазонов применять диапазон, определяемый соотношением от  $0,5 r$  до  $2 r$ , при условии применения этого соотношения для всех КСС.

Производственные сварные соединения с прямолинейными швами объединяют как сварные соединения листов.

9.4.6.3 Производственные сварные соединения труб объединяют по номинальному наружному диаметру. Каждому значению (диапазону значений) диаметра  $d_n$  присваивают индекс однотипности по номинальному наружному диаметру и устанавливают область аттестации по диаметру  $d_{n \text{ атт}}$  в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 — Индексы однотипности и область аттестации по номинальному наружному диаметру

Индекс однотипности по номинальному наружному диаметру	Номинальный наружный диаметр труб $d_n$ , мм	Область аттестации по номинальному наружному диаметру $d_{n \text{ атт}}$ , мм
1	$d_n \leq 25$	$0,5 d_n \leq d_{n \text{ атт}} \leq 25$
2	$25 < d_n \leq 150$	$25 < d_{n \text{ атт}} \leq 150$
3	$150 < d_n \leq 500$	$150 < d_{n \text{ атт}} \leq 500$
4	$d_n > 500$	$d_{n \text{ атт}} > 500$ , включая листы

Примечание — При определении области аттестации технологии дуговой сварки (наплавки) допускается вместо указанных диапазонов применять диапазон, определяемый соотношением от  $0,5 d_n$  до  $2 d_n$ , при условии применения этого соотношения для всех КСС.

9.4.6.4 Сварные соединения стержней и стержней с листами или трубами объединяют по диаметру стержней. Каждому значению (диапазону значений) диаметра стержней  $d$  присваивают индекс однотипности по диаметру стержней и устанавливают область аттестации по диаметру стержней  $d_{\text{атт}}$  в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 — Индексы однотипности и область аттестации по диаметру стержней

Индекс однотипности по диаметру стержней	Диаметр стержней $d$ , мм	Область аттестации по диаметру стержней $d_{\text{атт}}$ , мм
1	$d \leq 6$	$d \leq d_{\text{атт}} \leq 6$
2	$6 < d \leq 40$	$6 < d_{\text{атт}} \leq 40$
3	$d > 40$	$d_{\text{атт}} > 40$

#### 9.4.7 Тип сварного шва

9.4.7.1 Производственные сварные соединения листов, или труб, или листов с трубами объединяют по одному из типов сварного шва: стыковой (СШ) или угловой (УШ).

9.4.7.2 Результаты выполнения КСС со СШ распространяют только на СШ, с УШ только на УШ.

#### 9.4.8 Тип сварного соединения

9.4.8.1 Производственные сварные соединения листов и труб объединяют по одному из типов сварного соединения: стыковое (С), угловое (У), тавровое (Т), нахлесточное (Н), торцевое (Тр), крестообразное (К). Допускается объединять угловые, тавровые и нахлесточные сварные соединения.

Примечание — Сварные соединения стержней, стержней с листами или с трубами объединяют по одному из типов сварного соединения, который определяют в соответствии с НД на сварные соединения (например, сварные соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций объединяют по типу сварного соединения по ГОСТ 14098—2014, таблица 1). Результаты выполнения КСС распространяют только на тот тип соединения, который применялся при выполнении КСС.

9.4.8.2 Область аттестации в зависимости от типа сварного соединения труб и листов представлена в таблице 5.

Таблица 5 — Область аттестации в зависимости от типа сварного соединения труб и листов

Тип сварного соединения	Область аттестации в зависимости от типа сварного соединения					
	Стыковое (С)	Угловое (У)	Тавровое (Т)	Нахлесточное (Н)	Торцевое (Тр)	Крестообразное (К)
Стыковое (С)	+	–	–	–	–	–
Угловое (У)	–	+	+	+	–	–
Тавровое (Т)	–	+	+	+	–	–
Нахлесточное (Н)	–	–	–	+	–	–
Торцевое (Тр)	–	–	–	–	+	–
Крестообразное (К)	–	–	–	–	–	+

«+» — тип сварного соединения, на который распространяют аттестацию.  
«–» — тип сварного соединения, на который не распространяют аттестацию.

#### 9.4.9 Способ формирования сварного шва

9.4.9.1 Производственные сварные соединения листов, или труб, или листов с трубами объединяют по одному из способов формирования сварного шва:

- ос (сп) – сварное соединение, выполняемое односторонней сваркой на подкладке, или с использованием плавящейся вставки, или по ранее произведенному слою шва;

- ос (бп) – сварное соединение, выполняемое односторонней сваркой без подкладки;

- дс (бз) – сварное соединение, выполняемое двусторонней сваркой без зачистки корневого слоя шва;

- дс (зк) – сварное соединение, выполняемое двусторонней сваркой с зачисткой корневого слоя шва.

9.4.9.2 Область аттестации в зависимости от способа формирования сварного шва приведена в таблице 5 ГОСТ Р XXXXX.2—2024.

#### 9.4.10 Форма подготовленных кромок свариваемых деталей

9.4.10.1 Производственные сварные соединения объединяют по одной из форм подготовленных кромок:

- без разделки кромок;

- со скосом одной или двух кромок при угле разделки кромок не более 15° при односторонней или двусторонней разделке;

- со скосом одной или двух кромок при угле разделки кромок более 15° при односторонней или двусторонней разделке.

Примечание — Угол разделки кромок измеряют между поверхностями кромок, ближайшими к лицевой или оборотной стороне соединения.

9.4.10.2 Область аттестации в зависимости от формы подготовленных кромок приведена в таблице 6.

Т а б л и ц а 6 — Область аттестации в зависимости от формы подготовленных кромок

Способ формирования сварного шва	Угол разделки кромок, град	Область аттестации в зависимости от формы подготовленных кромок					
		Односторонняя сварка (ос)			Двусторонняя сварка (дс)		
		Без разделки	≤15	>15	Без разделки	≤15	>15
Односторонняя сварка (ос)	Без разделки	+	–	–	+	–	–
	≤15	–	+	+	–	+	+
	>15	–	–	+	–	–	+
Двусторонняя сварка (дс)	Без разделки	–	–	–	+	–	–
	≤15	–	–	–	–	+	+
	>15	–	–	–	–	–	+

«+» — форма подготовленных кромок, на которую распространяют аттестацию.  
«–» — форма подготовленных кромок, на которую не распространяют аттестацию.

#### 9.4.11 Положение при сварке

Производственные сварные соединения по положению при сварке не объединяют. Для выполнения КСС выбирают одно из заявленных положений, которое в соответствии с приложением П ГОСТ Р XXXXX.2—2024 обеспечивает наибольшую область аттестации.

Положения при сварке приведены в ГОСТ Р ИСО 6947.

#### 9.4.12 Требования к подогреву при сварке (предварительному, сопутствующему)

9.4.12.1 Производственные сварные соединения объединяют по одному из требований к подогреву:

- подогрев не требуется (О).

Примечание — Если требования к подогреву зависят только от температуры окружающей среды или подогрев проводят для удаления влаги с поверхности свариваемых деталей, то сварное соединение обозначают как не требующее подогрева;

- сварку выполняют с подогревом (П).

9.4.12.2 Результаты выполнения КСС без подогрева распространяют на сварные соединения, выполняемые без подогрева; результаты выполнения КСС с подогревом распространяют на сварные соединения, выполняемые с подогревом.

#### **9.4.13 Требования к термической обработке после сварки**

9.4.13.1 Производственные сварные соединения объединяют по одному из требований к термообработке:

- термическая обработка после сварки не требуется (О);
- термическая обработка после сварки требуется (Т).

9.4.13.2 Результаты выполнения КСС без термической обработки распространяют на сварные соединения, выполняемые без термической обработки; результаты выполнения КСС с термической обработкой распространяют на сварные соединения, выполняемые с термической обработкой.

9.4.14 Производственные сварные соединения могут быть объединены по другим параметрам (числу плавящихся электродов, площади поперечного сечения свариваемых деталей и т. д.), указанным в заявке.

##### **9.4.14.1 Число плавящихся электродов**

Производственные сварные соединения объединяют по числу плавящихся электродов: выполненные с применением одного плавящегося электрода или с применением нескольких плавящихся электродов.

В обозначении группы однотипных производственных сварных соединений указывают число применяемых электродов.

Область аттестации в зависимости от числа применяемых плавящихся электродов определяют следующим образом:

- сварку с применением одного плавящегося электрода распространяют на сварку с одним плавящимся электродом;
- сварку с применением плавящихся электродов числом два и более распространяют на сварку с применением электродов от одного до числа примененных при сварке электродов.

##### **9.4.14.2 Площадь поперечного сечения свариваемых деталей**

Производственные сварные соединения объединяют по площади поперечного сечения свариваемых деталей. Каждому значению (диапазону значений) площади поперечного сечения  $s$  присваивают индекс однотипности по площади поперечного

## ГОСТ Р XXXXX.3 —2024

сечения и устанавливают область аттестации по площади поперечного сечения  $S_{атт}$  в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 — Индексы однотипности и область аттестации по площади поперечного сечения свариваемых деталей

Индекс однотипности по площади поперечного сечения	Площадь поперечного сечения свариваемых деталей $s$ , мм <sup>2</sup>	Область аттестации по площади поперечного сечения $S_{атт}$ , мм <sup>2</sup>
1	$s \leq 200$	$s \leq S_{атт} \leq 200$
2	$200 < s \leq 350$	$200 < S_{атт} \leq 350$
3	$350 < s \leq 680$	$350 < S_{атт} \leq 680$
4	$680 < s \leq 1200$	$680 < S_{атт} \leq 1200$
5	$1200 < s \leq 2500$	$1200 < S_{атт} \leq 2500$
6	$s > 2500$	$S_{атт} > 2500$

9.4.15 Обозначение группы однотипных производственных сварных соединений металлических материалов содержит восемь частей, которые формируют из обозначений и индексов однотипности параметров сварных соединений:

- первая часть содержит обозначение способа (процесса)\* сварки (см. таблицу А.1 приложения А ГОСТ Р XXXXX.2—2024);

- вторая часть – обозначение групп/подгрупп основных материалов (ГОСТ ISO/TR 15608—2020).

### Примечания

1 При обозначении сварки сталей различных групп их указывают со знаком «+», например 1.1+1.3, где 1.1 – группа сталей с установленным минимальным пределом текучести  $R_{eH} \leq 275$  Н/мм<sup>2</sup>, 1.3 – группа нормализованных мелкозернистых сталей с установленным минимальным пределом текучести  $R_{eH} > 360$  Н/мм<sup>2</sup>;

2 Двухслойные (плакированные) стали обозначают через «/», например, 1.1/8.1, где 1.1 – сталь с установленным минимальным пределом текучести  $R_{eH} \leq 275$  Н/мм<sup>2</sup> (основной слой), 8.1 – аустенитная нержавеющая сталь с содержанием Cr  $\leq 19$  % (плакирующий слой);

- третья часть – индекс однотипности по толщине (см. 9.4.5);

- четвертая часть – индекс однотипности по радиусу кривизны или номинальному наружному диаметру (см. 9.4.6);

---

\* Обозначение процесса приводят при проведении аттестации по конкретному(м) процессу(ам).

- пятая часть – обозначение типа сварного соединения (см. 9.4.8);
- шестая часть – обозначение требований к подогреву (см. 9.4.12);
- седьмая часть – обозначение требований к термической обработке (см. 9.4.13);
- восьмая часть – прочие параметры сварных соединений, которые указывают после знака «/» (см. 9.4.14).

Обозначение группы однотипных производственных сварных соединений должно соответствовать принципу, приведенному в примере.

**Пример — В группу однотипных производственных сварных соединений вошли соединения, выполненные автоматической сваркой под флюсом по процессу 122 (сварка дуговая под флюсом ленточным электродом) АФ(122), сталей подгрупп 1.1 и 1.3, имеющие толщину свариваемых деталей  $12 < t \leq 50$  и радиус кривизны деталей  $r > 250$ , тип сварного соединения – стыковое, выполненные без подогрева и термической обработки, с применением двух плавящихся электродов.**

**АФ(122) – 1.1+1.3 – 3 4 С О О / 2 плавящихся электрода, где АФ(122) — автоматическая сварка под флюсом (сварка дуговая под флюсом ленточным электродом) (см. таблицу А.1 приложения А ГОСТ Р XXXXX.2—2024);**

**1.1+1.3 — сваривается сталь подгруппы 1.1 – стали с установленным минимальным пределом текучести  $R_{eH} \leq 275$  Н/мм<sup>2</sup> со сталью подгруппы 1.3 – нормализованные мелкозернистые стали с установленным минимальным пределом текучести  $R_{eH} > 360$  Н/мм<sup>2</sup> (по ГОСТ ISO/TR 15608—2020);**

**3 — индекс однотипности по толщине свариваемых деталей, который соответствует  $12 < t \leq 50$  (см. 9.4.5);**

**4 — индекс однотипности по радиусу кривизны свариваемых деталей, который соответствует  $r > 250$  (см. 9.4.6);**

**С — тип сварного соединения – стыковое (см. 9.4.8);**

**О — подогрев не требуется (см. 9.4.12);**

**О — термическая обработка не требуется (см. 9.4.13);**

**2 плавящихся электрода — применены два плавящихся электрода (см. 9.4.14).**

### 9.5 Параметры наплавки металлических материалов

9.5.1 В группу однотипных производственных наплавки металлических материалов объединяют производственные наплавки, выполненные одним способом наплавки, с одинаковыми [имеющими одинаковые значения (диапазон значений) или одинаково характеризующие наплавку] параметрами (см. 9.5.3–9.5.6).

9.5.2 Параметрами наплавки металлических материалов являются:

- назначение наплавки;
- вид наплавки;
- группы/подгруппы основного материала;
- сварочные (наплавочные) материалы;
- радиус кривизны или номинальный наружный диаметр наплавляемых деталей;
- положение при наплавке;
- требования к подогреву при наплавке (предварительному, сопутствующему);
- термическая обработка после наплавки;
- прочие параметры, если они указаны в заявке (толщина наплавленного слоя, уровень твердости, конфигурация для износостойких наплавки и т. д.).

9.5.3 В группу производственных наплавки объединяют наплавки одного назначения. Каждому назначению наплавки присваивают индекс однотипности, приведенный в таблице 8.

Таблица 8 — Индексы однотипности по назначению наплавки

Индекс однотипности по назначению наплавки	Назначение наплавки
1	Наплавка для получения необходимых размеров (например, восстановление геометрии изношенных деталей)
2	Наплавка для получения необходимых свойств (например, получение упрочняющих, износостойких, жаростойких, коррозионно-стойких и т. д. слоев металла на поверхности изделий)

Результаты выполнения контрольной наплавки одного назначения распространяют только на наплавки этого назначения, если иное не указано в ПТД.

9.5.4 В группу однотипных наплавки объединяют наплавки одного вида. Каждому виду наплавки присваивают индекс однотипности, приведенный в таблице 9.

Таблица 9 — Индексы однотипности по виду наплавки

Индекс однотипности по виду наплавки	Вид наплавки
1	Однослойные (выполняют в один слой)
2	Многослойные однородные [выполняют в два и более слоев с применением одинаковых сварочных (наплавочных) материалов во всех слоях наплавки]
3	Многослойные неоднородные [выполняют в два и более слоев, с применением различных сварочных (наплавочных) материалов]

Результаты выполнения контрольной наплавки одного вида распространяют только на наплавки этого вида.

9.5.5 Производственные наплавки могут быть объединены по прочим параметрам (толщина наплавленного слоя, твердость, конфигурация для износостойких наплавов и т. д.), указанным в заявке.

9.5.6 Объединение производственных наплавов в группы и установление области аттестации по группам/подгруппам основного материала, сварочным (наплавочным) материалам, радиусу кривизны или номинальному наружному диаметру наплаваемых деталей, положению при наплавке, требованиям к подогреву и термической обработке выполняют согласно 9.4.3, 9.4.4, 9.4.6 и 9.4.11–9.4.13.

9.5.7 Обозначение группы однотипных производственных наплавов металлических материалов содержит восемь частей, которые формируют из обозначений и индексов однотипности параметров наплавов:

- первая часть содержит обозначение способа (процесса)\* наплавки (см. таблицу А.1 приложения А ГОСТ Р XXXXX.2—2024);

- вторая часть – обозначение групп/подгрупп основных материалов (ГОСТ ISO/TR 15608—2020);

- третья часть – индекс однотипности по радиусу кривизны или номинальному наружному диаметру (см. 9.4.6);

- четвертая часть – обозначение требований к подогреву (см. 9.4.12);

- пятая часть – обозначение требований к термической обработке (см. 9.4.13);

- шестая часть – индекс однотипности по назначению наплавки (см. 9.5.3);

- седьмая часть содержит индекс однотипности по виду наплавки (см. 9.5.4);

\* Обозначение процесса приводят при проведении аттестации по конкретному(м) процессу(ам).

## ГОСТ Р XXXXX.3 —2024

- восьмая часть содержит прочие параметры наплавов, которые указывают после знака «/» (см. 9.5.5).

Обозначение группы однотипных производственных наплавов должно соответствовать принципу, приведенному в примере.

**Пример — В группу однотипных производственных наплавов вошли однослойные наплавки, выполненные для получения необходимых размеров ручной дуговой наплавкой плавящимся покрытым электродом, стали подгруппы 1.1, имеющие радиус кривизны  $75 < r \leq 250$ , выполненные без подогрева и термической обработки.**

**РД наплавка – 1.1 – 3 О О 1 1, где РД наплавка — ручная дуговая наплавка плавящимся покрытым электродом (см. таблицу А.1 приложения А ГОСТ Р XXXXX.2—2024);**

**1.1 — подгруппа основного материала – стали с установленным минимальным пределом текучести  $R_{eH} \leq 275$  Н/мм<sup>2</sup> (ГОСТ ISO/TR 15608—2020);**

**3 — индекс однотипности по радиусу кривизны, который соответствует  $75 < r \leq 250$  (см. 9.4.6);**

**О — подогрев не требуется (см. 9.4.12);**

**О — термическая обработка не требуется (см. 9.4.13);**

**1 — индекс однотипности по назначению наплавки – наплавка для получения необходимых размеров (см. 9.5.3);**

**1 — индекс однотипности по виду наплавки – однослойная наплавка (см. 9.5.4).**

## 9.6 Параметры паяных соединений металлических материалов

9.6.1 В группу однотипных производственных паяных соединений металлических материалов объединяют производственные паяные соединения с одинаковыми [имеющими одинаковые значения (диапазон значений) или одинаково характеризующими паяное соединение] параметрами (см. 9.6.3–9.6.7).

9.6.2 Параметрами паяных соединений металлических материалов являются:

- группы/подгруппы основных материалов;

- материалы для пайки (припои и вспомогательные материалы).

Примечание — К вспомогательным материалам для пайки относят паяльные флюсы, вещества, ограничивающие растекание припоя и т. д. (см. ГОСТ 17325);

- толщина деталей;
- радиус кривизны или номинальный наружный диаметр деталей;
- тип паяного соединения;
- способ нагрева при пайке;
- прочие параметры (например, положение при пайке и т. д.).

9.6.3 Производственные паяные соединения объединяют по комбинации применяемых материалов для пайки: припоя и вспомогательного материала.

Результаты выполнения КСС с использованием определенной комбинации материалов для пайки распространяют только на эту комбинацию материалов.

9.6.4 Производственные паяные соединения объединяют по одному из типов паяных соединений, которые определяют в соответствии с НД на паяные соединения:

а) для листов:

- 1) нахлесточные (Н),
- 2) стыковые (С),
- 3) косостыковые (Кс),
- 4) тавровые (Т),
- 5) угловые (У);

б) для труб:

- 1) телескопические (Тс),
- 2) стыковые (С),
- 3) косостыковые (Кс),
- 4) тавровые (Т),
- 5) угловые (У).

Результаты выполнения контрольных паяных соединений по типу паяного соединения распространяют только на тот тип паяного соединения, который применялся при выполнении контрольного паяного соединения.

9.6.5 Производственные паяные соединения объединяют по одному из способов нагрева:

- ГП – нагрев газовым пламенем;
- ПП – нагрев в печах;
- ИП – индукционный нагрев;

## ГОСТ Р XXXXX.3 —2024

- ЭСП – нагрев электросопротивлением;
- ФП – нагрев погружением в солевую или флюсовую ванну;
- РП – нагрев погружением в расплавленный припой;
- НП – нагрев инструментом;
- ВП – нагрев высококонцентрированным источником тепла;
- прочие способы нагрева (например, экзотермический, тлеющим разрядом и т.д.).

Результаты выполнения контрольных паяных соединений по способу нагрева распространяют только на тот способ, который применялся при выполнении контрольного паяного соединения.

9.6.6 Производственные паяные соединения могут быть объединены в группы по прочим параметрам (положение при пайке и т. д.), указанным в заявке.

9.6.7 Объединение производственных паяных соединений в группы однотипных производственных паяных соединений и установление области аттестации по группам/подгруппам основного материала, толщине, радиусу кривизны или номинальному наружному диаметру деталей выполняют согласно 9.4.3, 9.4.5, 9.4.6.

9.6.8 Обозначение группы однотипных производственных паяных соединений металлических материалов содержит семь частей, которые формируют из обозначений и индексов однотипности параметров паяных соединений:

- первая часть содержит обозначение способа (процесса)\* пайки (см. таблицу А.1 приложения А ГОСТ Р XXXXX.2—2024);

- вторая часть – обозначение групп/подгрупп основных материалов в соответствии с ГОСТ ISO/TR 15608—2020;

- третья часть – индекс однотипности по толщине (см. 9.4.5);

- четвертая часть – индекс однотипности по радиусу кривизны или номинальному наружному диаметру (см. 9.4.6);

- пятая часть – обозначение типа паяного соединения (см. 9.6.4);

- шестая часть – обозначение способа нагрева (см. 9.6.5);

- седьмая часть – прочие параметры паяных соединений, которые указывают после знака «/» (см. 9.6.6).

Обозначение группы однотипных производственных паяных соединений должно соответствовать принципу, приведенному в примере.

---

\* Обозначение процесса приводят при проведении аттестации по конкретному(м) процессу(ам).

**Пример** — В группу одностипных производственных паяных соединений вошли соединения, выполненные пайкой по процессу 95 (низкотемпературная пайка с общим нагревом), меди группы 31, имеющие толщину  $3 < t \leq 12$  и радиус кривизны  $12,5 < r \leq 75$ , тип соединения – стыковое, выполненные с нагревом газовым пламенем.

**ПАК(95) – 31 – 2 2 С ГП**, где ПАК(95) — пайка (пайка низкотемпературная с общим нагревом) (см. таблицу А.1 приложения А ГОСТ Р XXXXX.2—2024);

**31** — группа основного материала – медь с содержанием до 6 % Ag и 3 % Fe (ГОСТ ISO/TR 15608—2020);

**2** — индекс одностипности по толщине, который соответствует  $3 < t \leq 12$  (см. 9.4.5);

**2** — индекс одностипности по радиусу кривизны, который соответствует  $12,5 < r \leq 75$  (см. 9.4.6);

**С** — тип паяного соединения – стыковое (см. 9.6.4);

**ГП** — способ нагрева – нагрев газовым пламенем (см. 9.6.5).

## 9.7 Параметры сварных соединений при ремонте (исправлении) дефектов сварных соединений и деталей из металлических материалов

9.7.1 В группу одностипных производственных сварных соединений, выполняемых при ремонте (исправлении) дефектов сварных соединений и деталей, объединяют производственные сварные соединения, выполненные одним способом (комбинацией способов) сварки, с одинаковыми [имеющими одинаковые значения (диапазон значений) или одинаково характеризующими сварное соединение] параметрами (см. 9.7.3–9.7.4).

9.7.2 Параметрами сварных соединений при ремонте (исправлении) дефектов сварных соединений и деталей являются:

- вид ремонта;
- группы/подгруппы основных материалов;
- СМ;
- толщина деталей;
- радиус кривизны или номинальный наружный диаметр деталей;
- требования к подогреву при сварке (предварительному, сопутствующему);
- требования к термической обработке после сварки.

## ГОСТ Р XXXXX.3 —2024

9.7.3 Производственные сварные соединения объединяют по одному из видов ремонта:

- P1 – ремонт (исправление) дефектов стыковых швов и (или) деталей без выборки или с частичной выборкой дефектного участка;

- P2 – ремонт (исправление) дефектов стыковых швов и (или) деталей с полной выборкой дефектного участка;

- P3 – ремонт (исправление) дефектов угловых швов без выборки или с частичной выборкой дефектного участка;

- P4 – ремонт (исправление) дефектов угловых швов с полной выборкой дефектного участка.

Область аттестации по виду ремонта приведена в таблице 10.

Т а б л и ц а 10 — Область аттестации по виду ремонта

Вид ремонта	Область аттестации по виду ремонта
P1	P1
P2	P1, P2
P3	P3
P4	P3, P4

9.7.4 Объединение производственных сварных соединений, выполняемых при ремонте, в группы однотипных производственных сварных соединений и установление области аттестации по группам/подгруппам основного материала, СМ, толщине, радиусу кривизны или номинальному наружному диаметру деталей, положению при сварке, требованиям к подогреву и термической обработке выполняют согласно 9.4.3–9.4.6 и 9.4.11–9.4.13.

9.7.5 Обозначение группы однотипных производственных сварных соединений при ремонте содержит семь частей, которые формируют из обозначений и индексов однотипности параметров сварных соединений:

- первая часть содержит обозначение способа (процесса)\* сварки (см. таблицу А.1 приложения А ГОСТ Р XXXXX.2—2024);

- вторая часть – обозначение групп/подгрупп основных материалов в соответствии ГОСТ ISO/TR 15608—2020;

- третья часть – индекс однотипности по толщине (см. 9.4.5);

---

\* Обозначение процесса приводят при проведении аттестации по конкретному(м) процессу(ам).

- четвертая часть – индекс однотипности по радиусу кривизны или номинальному наружному диаметру (см. 9.4.6);
- пятая часть – обозначение требований к подогреву (см. 9.4.12);
- шестая часть – обозначение требований к термической обработке (см. 9.4.13);
- седьмая часть – обозначение вида ремонта (см. 9.7.3).

Обозначение группы однотипных производственных сварных соединений, выполняемых при ремонте, должно соответствовать принципу, приведенному в примере.

**Пример — В группу однотипных производственных сварных соединений вошли соединения, выполненные при ремонте (исправлении) дефектов стыковых швов и (или) деталей без выборки или с частичной выборкой дефектного участка ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, сталей подгруппы 1.1, имеющие толщину  $12 < t \leq 50$ , радиус кривизны  $r > 250$ , выполненные без подогрева и термической обработки.**

**РД – 1.1 – 3 4 О О Р1, где РД — ручная дуговая сварка покрытыми электродами (см. таблицу А.1 приложения А ГОСТ Р XXXXX.2—2024);**

**1.1 — подгруппа основного материала – сталь с установленным минимальным пределом текучести  $R_{eH} \leq 275$  Н/мм<sup>2</sup> (ГОСТ ISO/TR 15608—2020);**

**3 — индекс однотипности по толщине, который соответствует  $12 < t \leq 50$  (см. 9.4.5);**

**4 — индекс однотипности по радиусу кривизны, который соответствует  $r > 250$  (см. 9.4.6);**

**О — подогрев не требуется (см. 9.4.12);**

**О — термическая обработка не требуется (см. 9.4.13);**

**Р1 — ремонт (исправление) дефектов стыковых швов и (или) деталей без выборки или с частичной выборкой дефектного участка (см. 9.7.3).**

## 9.8 Параметры сварных соединений полимерных материалов

9.8.1 В группу однотипных производственных сварных соединений полимерных материалов объединяют производственные сварные соединения, выполненные одним способом сварки, с одинаковыми [имеющими одинаковые значения (диапазон значений) или одинаково характеризующими сварное соединение] параметрами (см. 9.8.3–9.8.7).

## ГОСТ Р XXXXX.3 —2024

9.8.2 Параметрами сварных соединений полимерных материалов являются:

- группа основного материала;
- толщина свариваемых деталей (не применяется для сварных соединений труб);
- номинальный наружный диаметр свариваемых деталей;
- тип сварного соединения (не применяется для сварных соединений труб);
- прочие параметры (например, толщина стенки трубы, SDR, сварочные материалы и т. д.).

### 9.8.3 Группа основного материала

Группы основных полимерных материалов, применяемых при сварке, приведены в таблице 7 ГОСТ Р XXXXX.2—2024.

Производственные сварные соединения объединяют по основным материалам одной группы.

Результаты выполнения КСС из основного материала определенной группы распространяют на основные материалы, входящие в эту группу.

Результаты выполнения КСС из основного материала, не указанного в таблице 7 ГОСТ Р XXXXX.2—2024, распространяют только на этот основной материал.

### 9.8.4 Толщина свариваемых деталей

Производственные сварные соединения листов или мембран объединяют по толщине свариваемых деталей. Каждому значению (диапазону значений) толщины  $e_n$  присваивают индекс однотипности по толщине и устанавливают область аттестации по толщине в соответствии с таблицей 11.

Примечание — К мембранам относят пленки, геомембраны, гидроизоляционные мембраны.

Таблица 11 — Индексы однотипности и область аттестации по толщине свариваемых деталей

Индекс однотипности по толщине	Толщина листов и мембран $e_n$ , мм	Область аттестации по толщине $e_{n \text{ атт}}$ , мм
1	$e_n \leq 5$	$e_{n \text{ атт}} \leq 5$
2	$5 < e_n \leq 20$	$5 < e_{n \text{ атт}} \leq 20$
3	$e_n > 20$	$e_{n \text{ атт}} > 20$

### 9.8.5 Номинальный наружный диаметр свариваемых деталей

Производственные сварные соединения труб объединяют по значениям номинального наружного диаметра. Каждому значению (диапазону значений) диаметра  $d_n$  присваивают индекс одностипности и устанавливают область аттестации по диаметру  $d_{n\text{ атт}}$  в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12 — Индексы одностипности и область аттестации по номинальному наружному диаметру труб из полимерных материалов

Индекс одностипности	Номинальный наружный диаметр труб $d_n$ , мм	Область аттестации по номинальному наружному диаметру $d_{n\text{ атт}}$ , мм
1	$d_n < 63$	$d_{n\text{ атт}} \leq 63$
2	$63 \leq d_n \leq 400$	$63 \leq d_{n\text{ атт}} \leq 400$
3	$d_n > 400$	$d_{n\text{ атт}} \geq 400$

### 9.8.6 Тип сварного соединения

9.8.6.1 Производственные сварные соединения листов или мембран объединяют по одному из типов сварного соединения: стыковое (С), угловое (У), тавровое (Т), нахлесточное (Н). Допускается объединять угловые и тавровые сварные соединения.

9.8.6.2 Результаты выполнения стыковых соединений распространяют только на стыковые соединения, нахлесточных – только на нахлесточные.

Результаты выполнения угловых или тавровых соединений распространяют на выполнение угловых и тавровых соединений.

9.8.7 Производственные сварные соединения могут быть объединены в группы по прочим параметрам (толщина стенки трубы, SDR, сварочные материалы и т. д.), указанным в заявке.

9.8.8 Обозначение группы одностипных производственных сварных соединений полимерных материалов содержит шесть частей, которые формируют из обозначений и индексов одностипности параметров сварных соединений:

- первая часть содержит обозначение способа (процесса)\* сварки (см. таблицу А.2 приложения А ГОСТ Р XXXXX.2—2024);
- вторая часть – обозначение группы основного материала (см. 9.8.3);
- третья часть – индекс одностипности по толщине (см. 9.8.4);

\* Обозначение процесса приводят при проведении аттестации по конкретному(м) процессу(ам).

## ГОСТ Р XXXXX.3 —2024

- четвертая часть – индекс однотипности по номинальному наружному диаметру (см. 9.8.5);

- пятая часть – обозначение типа сварного соединения (см. 9.8.6);

- шестая часть – прочие параметры сварных соединений, которые указывают после знака «/» (см. 9.8.7).

Для сварных соединений труб в третьей части обозначения по толщине и в пятой части обозначения по типу сварного соединения указывают «О» – параметр не учитывают.

Для сварных соединений листов и мембран в четвертой части обозначения по номинальному наружному диаметру указывают «О» – параметр не учитывают.

Обозначение группы однотипных производственных сварных соединений должно соответствовать принципу, приведенному в примерах.

### **Примеры**

**1 В группу однотипных производственных сварных соединений вошли соединения, выполненные сваркой нагретым инструментом по процессу 662 (сварка нагретым клином), труб из полиэтилена с номинальным наружным диаметром  $63 \leq d_n \leq 400$ .**

**НИ(662) – 3 – О 2 О, где НИ(662) — сварка нагретым инструментом (сварка нагретым клином) (см. таблицу А.2 приложения А ГОСТ Р XXXXX.2—2024);**

**3 — группа основного материала – полиэтилен (см. 9.8.3);**

**О — индекс однотипности по толщине – не учитывают (см. 9.8.4);**

**2 — индекс однотипности по номинальному наружному диаметру труб, который соответствует  $63 \leq d_n \leq 400$  (см. 9.8.5);**

**О — тип сварного соединения не учитывают (см. 9.8.6).**

**2 В группу однотипных производственных сварных соединений вошли соединения, выполненные экструзионной сваркой, мембран из полиэтилена, имеющие толщину  $e_n \leq 3$ , тип соединения – стыковое.**

**Э – 7 – 1 О С, где Э — экструзионная сварка (см. таблицу А.2 приложения А ГОСТ Р XXXXX.2—2024);**

**7 — группа основного материала – полиэтилен (см. 9.8.3);**

**1 — индекс однотипности по толщине, который соответствует  $e_n \leq 3$  (см. 9.8.4);**

*О* — индекс однотипности по номинальному наружному диаметру не учитывают (см. 9.8.5);

*С* — тип сварного соединения – стыковое (см. 9.8.6).

## **9.9 Результаты аттестационных испытаний**

9.9.1 При удовлетворительных результатах аттестационных испытаний технологию сварки (наплавки, пайки) считают аттестованной, и для неё устанавливают область аттестации.

9.9.2 Заявленная область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) может быть сокращена путем исключения значений параметров сварных соединений, соответствующих группе однотипных производственных сварных соединений, если:

- при выполнении КСС, назначенного для этой группы, допущены нарушения требований технологической карты, и (или) охраны труда, и (или) правил безопасности;

- результаты неразрушающего контроля, разрушающих испытаний и исследований КСС, назначенного для этой группы, не соответствуют нормам оценки качества, указанным в НД, регламентирующих выполнение сварочных работ и нормы оценки качества на заявленном(ых) объекте(ах).

9.9.3 Область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) устанавливают отдельно для организации и каждого из ее филиалов (обособленных подразделений).

9.9.4 В случае неудовлетворительных результатов аттестационных испытаний технологию сварки (наплавки, пайки) считают неаттестованной, и для нее область аттестации не устанавливают.

## **10 Результаты аттестации технологии сварки (наплавки, пайки)**

### **10.1 Оформление результатов аттестации**

10.1.1 По результатам аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) АЦ оформляет протокол аттестации технологии сварки (наплавки, пайки).

10.1.2 Протокол аттестации содержит:

- а) наименование технологии сварки (наплавки, пайки);
- б) номер и дату;

в) сведения о заявителе аттестации [организации и ее филиалах (обособленных подразделениях), выполняющих сварочные работы];

г) вид аттестации (первичная, периодическая), номер свидетельства об аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) (при периодической аттестации);

д) сведения о ПТД (наименование, обозначение, дату утверждения);

е) заявленную область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки);

ж) номер и дату утверждения программы аттестации технологии сварки (наплавки, пайки);

и) сведения о месте(ах) и сроках проверки технических и кадровых возможностей заявителя и аттестационных испытаний технологии сварки (наплавки, пайки);

к) результаты проверки технических и кадровых возможностей заявителя;

л) результаты аттестационных испытаний технологии сварки (наплавки, пайки), включая:

- 1) группы однотипных производственных сварных соединений,
- 2) контрольные сварные соединения,
- 3) контроль КСС,
- 4) результаты неразрушающего контроля,
- 5) результаты разрушающих испытаний или исследований КСС;

м) установленную область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки)\*, которая может быть установлена для каждого из заявленных объектов;

н) выводы аттестационной комиссии;

п) подписи, расшифровку подписей председателя, членов аттестационной комиссии и представителя заявителя.

К протоколу прилагают акт(ы) оценки технических и кадровых возможностей организации.

Форма протокола аттестации приведена в приложении Ж.

10.1.3 Протокол аттестации и иные документы, полученные в процессе аттестации, АЦ направляет в центральный орган для проверки и признания результатов аттестации технологии сварки (наплавки, пайки).

10.1.4 В случае признания результатов проверки центральный орган оформляет в электронном виде свидетельство об аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) и размещает результаты проверки в реестре САСв.

---

\* При удовлетворительных результатах аттестационных испытаний.

10.1.5 При выявлении несоответствий центральный орган направляет в АЦ обоснованный отказ в оформлении свидетельства. После устранения выявленных несоответствий АЦ может направить в центральный орган документы повторно.

10.1.6 Свидетельство об аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) должно содержать:

- вид аттестации;
- номер, дату выдачи и срок действия;
- сведения о заявителе аттестации [наименование, ИНН и адрес места нахождения организации и ее филиалов (обособленных подразделений), выполняющих сварочные работы];
- сведения об АЦ;
- наименование технологии сварки (наплавки, пайки);
- сведения о месте и сроках проведения аттестации;
- номер и дату протокола аттестации технологии сварки (наплавки, пайки);
- способ (комбинацию способов) сварки;
- объект(ы);
- приложение(я) с областью аттестации технологии сварки (наплавки, пайки);
- QR-код по ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004, содержащий ссылку на реестр САСв, для проверки подлинности свидетельства.

10.1.7 Свидетельство об аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) оформляют с указанием всех филиалов, в которых проводились проверка технических и кадровых возможностей и аттестационные испытания технологии сварки (наплавки, пайки).

10.1.8 Протокол и свидетельство об аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) АЦ направляет заявителю аттестации.

## **10.2 Свидетельство об аттестации технологии сварки (наплавки, пайки)**

Свидетельство об аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) действительно только для указанной в нем организации и/или её филиалов.

Срок действия свидетельства об аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) составляет четыре года.

**10.3 Хранение результатов аттестации технологий сварки (наплавки, пайки)**

10.3.1 Сведения и документы, полученные от заявителей аттестации и в процессе аттестации технологии сварки (наплавки, пайки), систематизируют и хранят в архиве АЦ:

- при удовлетворительных результатах аттестации – не менее трех лет после окончания срока действия свидетельства о аттестации технологии сварки (наплавки, пайки);

- неудовлетворительных результатах аттестации – не менее одного года с даты оформления протокола аттестации технологии сварки (наплавки, пайки).

10.3.2 Сведения о результатах аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) систематизируют, хранят и размещают в реестре САСв в сети Интернет на сайте центрального органа. Состав сведений, содержащихся в реестре САСв, установлен документами САСв, если иное не предусмотрено НПА.

## **11 Охрана труда**

Аттестацию технологии сварки (наплавки, пайки) проводят в соответствии с правилами охраны труда, нормами противопожарной, экологической и электрической безопасности.

**Приложение А**  
**(рекомендуемое)**

**Форма заявки на аттестацию технологии сварки (наплавки, пайки)**

ЗАЯВКА НА АТТЕСТАЦИЮ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, ПАЙКИ)

наименование технологии сварки (наплавки, пайки)

1 Сведения о заявителе аттестации

Наименование организации	
Адрес места нахождения	
Почтовый адрес	
ИНН (или иной идентификационный признак)	
Телефон	
Адрес электронной почты	
Адрес сайта в сети Интернет	
Представитель заявителя (ФИО, телефон, адрес электронной почты)	
Наличие филиалов (обособленных подразделений), выполняющих сварочные работы по заявляемой технологии (наплавки, пайки)	Нет/да (ненужное зачеркнуть)
Наименования и адреса мест нахождения филиалов (обособленных подразделений) (при наличии)	
Вид аттестации (первичная, периодическая)	
Номер свидетельства об аттестации технологии сварки (наплавки, пайки) (при периодической аттестации)	

2 Сведения о ПТД

Наименование технологии сварки (наплавки, пайки)	
ПТД (наименование, обозначение, дата утверждения)	
Номера производственных технологических карт сварки	
Шифры НД, регламентирующих выполнение сварочных работ	
Шифры НД, регламентирующих нормы оценки качества сварных соединений	

3 Область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки)

Способ (комбинация способов) сварки (наплавки, пайки) <sup>1)</sup>	
Объект(ы)	



**Приложение Б**  
**(обязательное)**

**Форма программы аттестации технологии сварки (наплавки, пайки)**

Заявитель Руководитель		Аттестационный центр Руководитель	
_____	_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	подпись	инициалы, фамилия
Дата _____			

**ПРОГРАММА АТТЕСТАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, ПАЙКИ)**

наименование технологии сварки (наплавки, пайки)

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**1 Сведения о заявителе аттестации [организация и филиалы (обособленные подразделения)]**

Наименование и адрес места нахождения	
Номер свидетельства об аттестации технологии (при периодической аттестации)	
Наименования и адреса мест нахождения филиалов (обособленных подразделений)	
1	
2	
...	

**2 Вид аттестации (первичная, периодическая)**

\_\_\_\_\_

**3 Область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки)**

Способ (комбинация способов) сварки (наплавки, пайки)	
Объект(ы)	
Параметры сварных соединений	
1	
2	
...	

**4 Места и сроки проведения**

Этап аттестации	Место проведения	Сроки проведения
Проверка технических и кадровых возможностей	1	
	2	
	...	
Аттестационные испытания технологии сварки	1	
	2	
	...	

# ГОСТ Р XXXXX.3 —2024

## 5 Показатели и документы для проверки технических и кадровых возможностей заявителя

№ п/п	Показатели	Подтверждающий документ
1	Численный состав и квалификация персонала сварочного производства. Основное и вспомогательное оборудование для сборки, сварки и обработки сварных соединений. Применяемые технологии сварки (наплавки, пайки)	Паспорт сварочного производства или иной документ
2	ПТД и ее соответствие аттестуемой технологии сварки (наплавки, пайки)	Технологические и рабочие инструкции, технологические карты сварки и т. д.
3	Аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства	Трудовые договоры, трудовые книжки. Список аттестованных сварщиков и специалистов сварочного производства
4	Область аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства и ее соответствие аттестуемой технологии сварки (наплавки, пайки)	Аттестационные удостоверения сварщиков и специалистов сварочного производства
5	Аттестованное сварочное оборудование	Перечень сварочного оборудования. Документы, подтверждающие право собственности, или распоряжения на ином законном основании. Свидетельства об аттестации сварочного оборудования
6	Порядок учета, обслуживания и ремонта сварочного оборудования	Журналы учета состояния сварочного оборудования, графики обслуживания. Договор со специализированной организацией (при наличии)
7	Вспомогательное оборудование: - для подготовки и сборки свариваемых деталей - подогрева свариваемых деталей, если требуется - термической обработки, если требуется	Перечень вспомогательного оборудования. Документы, подтверждающие право собственности, или распоряжения на ином законном основании
8	Аттестованные сварочные материалы	Перечень сварочных материалов. Свидетельства об аттестации сварочных материалов
9	Порядок обращения со сварочными материалами	Журналы учета и выдачи сварочных материалов, журналы прокатки, условия хранения
10	Неразрушающий контроль сварных соединений	Свидетельства, лицензии
11	Инструменты и приборы для контроля подготовительных, сборочных и сварочных работ	Перечень инструментов и приборов

## 6 Аттестационные испытания технологии сварки (наплавки, пайки)

### Группы однотипных производственных сварных соединений

Параметры производственных сварных соединений											Обозначение группы однотипных производственных сварных соединений

## Контрольные сварные соединения

Параметры КСС											Обозначение КСС

## Методы неразрушающего контроля, виды испытаний и исследований КСС

Метод неразрушающего контроля, вид разрушающих испытаний или исследований	Объем контроля (% или кол-во образцов)	НД, регламентирующие методику неразрушающего контроля, разрушающих испытаний или исследований	НД, регламентирующие нормы оценки качества <sup>1)</sup>	Организация, выполняющая контроль КСС
<sup>1)</sup> Указывают пункт или раздел НД, содержащий нормы оценки качества.				

## Методы неразрушающего контроля КСС

Обозначение КСС	Методы неразрушающего контроля КСС <sup>1)</sup>						
<sup>1)</sup> Методы контроля, применяемые для КСС, отмечают знаком «+», не применяемые знаком «-».							

## Виды разрушающих испытаний или исследований КСС

Обозначение КСС	Виды разрушающих испытаний или исследований КСС <sup>1)</sup>						
<sup>1)</sup> Виды разрушающих испытаний или исследований КСС, применяемые для КСС, отмечают знаком «+», не применяемые знаком «-».							

## Аттестационная комиссия:

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

Члены комиссии

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

Представитель заявителя

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

**Приложение В**  
**(обязательное)**

**Форма акта проверки технических и кадровых возможностей заявителя**

**АКТ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКИХ И КАДРОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ**

по технологии сварки (наплавки, пайки) \_\_\_\_\_  
наименование технологии сварки (наплавки, пайки)

Наименование организации [или филиала (обособленного подразделения)] \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Место проведения \_\_\_\_\_

№ п/п	Показатели	Подтверждающий документ <sup>1)</sup>	Результат проверки (соответствует/не соответствует)
1	Численный состав и квалификация персонала сварочного производства. Основное и вспомогательное оборудование для сборки, сварки и обработки сварных соединений. Применяемые технологии сварки (наплавки, пайки)	Паспорт сварочного производства или иной документ	
2	ПТД и ее соответствие аттестуемой технологии сварки (наплавки, пайки)	Технологические и рабочие инструкции, технологические карты сварки и т. д.	
3	Аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства	Трудовые договоры, трудовые книжки. Список аттестованных сварщиков и специалистов сварочного производства	
4	Область аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства и ее соответствие аттестуемой технологии сварки (наплавки, пайки)	Аттестационные удостоверения сварщиков и специалистов сварочного производства	
5	Аттестованное сварочное оборудование	Перечень сварочного оборудования. Документы, подтверждающие право собственности, или распоряжения на ином законном основании. Свидетельства об аттестации сварочного оборудования	
6	Порядок учета, обслуживания и ремонта сварочного оборудования	Журналы учета состояния сварочного оборудования, графики обслуживания. Договор со специализированной организацией (при наличии)	

7	Вспомогательное оборудование: - для подготовки и сборки свариваемых деталей - подогрева свариваемых деталей, если требуется - термической обработки, если требуется	Перечень вспомогательного оборудования. Документы, подтверждающие право собственности, или распоряжения на ином законном основании	
8	Аттестованные сварочные материалы	Перечень сварочных материалов. Свидетельства об аттестации сварочных материалов	
9	Порядок обращения со сварочными материалами	Журналы учета и выдачи сварочных материалов, журналы прокали, условия хранения	
10	Неразрушающий контроль сварных соединений	Свидетельства, лицензии	
11	Инструменты и приборы для контроля подготовительных, сборочных и сварочных работ	Перечень инструментов и приборов	
Выявленные несоответствия:			
1) При выявлении несоответствий прикладывают к акту.			

Дата проведения повторной проверки технических и кадровых возможностей организации после устранения несоответствий (если требуется) \_\_\_\_\_

При повторной проверке технических и кадровых возможностей организации устранены несоответствия, приведенные в пунктах акта (указать) \_\_\_\_\_

Результаты проверки технических и кадровых возможностей организации [филиала, (обособленного подразделения)] \_\_\_\_\_

для выполнения сварочных работ по технологии сварки (наплавки, пайки) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ удовлетворительно/не удовлетворительно

Аттестационная комиссия:

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Члены комиссии

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Представитель заявителя

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

**Приложение Г**  
**(рекомендуемое)**

**Форма технологической карты сварки (наплавки, пайки)**  
**контрольного сварного соединения**

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ (НАПЛАВКИ, ПАЙКИ)  
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ

№ \_\_\_\_\_

Обозначение группы  
однотипных производственных сварных соединений \_\_\_\_\_

ФИО сварщика \_\_\_\_\_

Номер аттестационного удостоверения \_\_\_\_\_

Дата сварки \_\_\_\_\_

Наименование объекта(ов)			
Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ			
Способ (комбинация способов) сварки (наплавки, пайки)			
Параметры сварных соединений (наплавки, паяных соединений)			
1		5	
2		6	
3		7	
4		...	

Количество КСС		Обозначение, порядковый номер КСС	
Способ сборки		Требования к прихваткам	
Сварочные материалы (вид, марка)		Сварочное оборудование [наименование, марка и обозначение (модель, тип)]	

Эскиз собранного под сварку соединения	Эскиз выполненного сварного соединения	Порядок выполнения технологических операций

Параметры сварки (наплавки, пайки)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дополнительные технологические требования

## Контроль КСС

Методы неразрушающего контроля, виды разрушающих испытаний и исследований	Шифры НД, регламентирующих нормы оценки качества	Объем контроля (% или количество образцов)

Разработал

\_\_\_\_\_  
подпись\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

Сварщик

\_\_\_\_\_  
подпись\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

Представитель заявителя

\_\_\_\_\_  
подпись\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

**Приложение Д**  
**(обязательное)**

**Параметры сварных соединений металлических материалов**

Т а б л и ц а Д.1 — Параметры сварных соединений металлических материалов для различных способов сварки

Параметры сварных соединений	Способ сварки												
	РД	МПС, АПС	Г	РАД, МАД, ААД, РНА, РНИ, МАДП, МНА, МНИ, МП, МПГ, МПИ, ААДП, АНА, АНИ, АПГ, АПИ, АППГ, П	МФ, АФ	ВЧС	КРС, КСО, КСС, КТС, КШС	ПС	Т	ЭШ	Л	ЭЛ	СТ
Группы/подгруппы основного материала	+	+	+	+	+	+	+	+	+ <sup>1)</sup>	+	+	+	+
Сварочные материалы	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-
Толщина свариваемых деталей	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+
Радиус кривизны или номинальный наружный диаметр свариваемых деталей	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+
Тип сварного шва (не применяется для сварных соединений стержней)	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-
Тип сварного соединения	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-
Способ формирования сварного шва (не применяется для сварных соединений стержней)	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-

Окончание таблицы Д.1

Параметры сварных соединений	Способ сварки													
	РД	МПС, АПС	Г	РАД, МАД, ААД, РНА, РНИ, МАДП, МНА, МНИ, МП, МПГ, МПИ, ААДП, АНА, АНИ, АПГ, АПИ, АППГ, П	МФ, АФ	ВЧС	КРС, КСО, КСС, КТС, КШС	ПС	Т	ЭШ	Л	ЭЛ	СТ	
Форма подготовленных кромок свариваемых деталей	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	
Положение при сварке	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	
Требования к подогреву при сварке (предварительному, сопутствующему)	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	
Требования к термической обработке после сварки	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	
Площадь поперечного сечения свариваемых деталей <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	
Число плавящихся электродов <sup>2)</sup>	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	
<p>«+» — параметр учитывают при определении области аттестации  «-» — параметр не учитывают при определении области аттестации</p> <p>1) Не учитывают при определении области аттестации при приварке стержней выводов электрохимзащиты.  2) При указании в заявке на проведение аттестации технологии сварки (наплавки, пайки).</p>														

**Приложение Е**  
**(обязательное)**

**Области аттестации по основным металлическим материалам**

Таблица Е.1 — Область аттестации по основным материалам из стали

Группа/подгруппа материалов КСС в соответствии с ГОСТ ISO/TR 15608—2020	Область аттестации																					
	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3.1	3.2	3.3	4	5.1, 5.2, 6.1, 6.2	5.3, 5.4, 6.3, 6.4	7.1	7.2	7.3	8.1, 8.2	8.3	9.1	9.2, 9.3	10	11.1	11.2	11.3
1.1	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
1.4	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
3.1	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1, 5.2, 6.1, 6.2	-	-	-	-	-					+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3, 5.4, 6.3, 6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-

Окончание таблицы Е.1

Группа/подгруппа материалов КСС в соответствии с ГОСТ ISO/TR 15608—2020	Область аттестации																					
	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3.1	3.2	3.3	4	5.1, 5.2, 6.1, 6.2	5.3, 5.4, 6.3, 6.4	7.1	7.2	7.3	8.1, 8.2	8.3	9.1	9.2, 9.3	10	11.1	11.2	11.3
8.1, 8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
9.1	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
9.2, 9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
11.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
11.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
«+» – группа/подгруппа основных материалов, на которую распространяют аттестацию. «-» – группа/подгруппа основных материалов, на которую не распространяют аттестацию.																						

## ГОСТ Р XXXXX.3—2024

Таблица Е.2 — Область аттестации по основным материалам из алюминия и алюминиевых сплавов

Группы материалов КСС в соответствии с ГОСТ ISO/TR 15608—2020	Область аттестации					
	21	22	23	24	25	26
21	+	+	–	–	–	–
22	+	+	–	–	–	–
23	+	+	+	–	–	–
24	–	–	–	+	+	–
25	–	–	–	+	+	–
26	–	–	–	+	+	+

«+» – группа основных материалов, на которую распространяют аттестацию.  
«–» – группа основных материалов, на которую не распространяют аттестацию.

Таблица Е.3 — Область аттестации по основным материалам из меди и медных сплавов

Группы материалов КСС в соответствии с ГОСТ ISO/TR 15608—2020	Область аттестации							
	31	32	33	34	35	36	37	38
31	+	–	+	+	+	–	–	–
32	–	+	–	–	–	+	–	–
33	–	–	+	–	–	–	–	–
34	–	–	–	+	+	–	–	–
35	–	–	–	+	+	–	–	–
36	–	+	–	–	–	+	–	–
37	–	–	–	–	–	–	+	–
38	–	–	–	–	–	–	–	+

«+» – группа основных материалов, на которую распространяют аттестацию.  
«–» – группа основных материалов, на которую не распространяют аттестацию.

Таблица Е.4 — Область аттестации по основным материалам из никеля и никелевых сплавов

Группы материалов КСС в соответствии с ГОСТ ISO/TR 15608—2020	Область аттестации							
	41	42	43	44	45	46	47	48
41	+	+	+	+	+	+	+	–
42	–	+	+	+	+	+	+	–
43	–	+	+	+	+	+	+	–
44	–	+	+	+	+	+	+	–
45	–	+	+	+	+	+	+	–
46	–	+	+	+	+	+	+	–
47	–	+	+	+	+	+	+	–
48	–	–	–	–	–	–	–	+

«+» – группа основных материалов, на которую распространяют аттестацию.  
«–» – группа основных материалов, на которую не распространяют аттестацию.

Таблица Е.5 — Область аттестации по основным материалам из титана и титановых сплавов

Группы материалов КСС в соответствии с ГОСТ ISO/TR 15608—2020	Область аттестации			
	51	52	53	54
51	+	+	+	+
52	+	+	+	+
53	+	+	+	+
54	+	+	+	+

«+» – группа основных материалов, на которую распространяют аттестацию.

Таблица Е.6 — Область аттестации по основным материалам из чугуна

Группа основных материалов в соответствии с ГОСТ ISO/TR 15608—2020		Область аттестации					
		71	72		73	74	75
72.1, 72.2	72.3, 72.4						
71		+	–	–	–	–	–
72	72.1, 72.2	–	+	–	–	–	–
	72.3, 72.4	–	–	+	–	–	–
73		–	–	–	+	–	–
74		–	–	–	+	+	–
75		–	–	–	–	–	+
76		–	–	–	–	–	+

«+» – группа/подгруппа основных материалов, на которую распространяют аттестацию.  
«–» – группа/подгруппа основных материалов, на которую не распространяют аттестацию.

**Приложение Ж**  
**(рекомендуемое)**

**Форма протокола аттестации технологии сварки (наплавки, пайки)**

Аттестационный центр \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

**ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, ПАЙКИ)**

\_\_\_\_\_

наименование технологии сварки (наплавки, пайки)

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**1 Сведения о заявителе аттестации [организация и филиалы (обособленные подразделения)]**

Наименование и адрес места нахождения организации	
Наименования и адреса мест нахождения филиалов (обособленных подразделений)	
1	
2	
...	

**2 Вид аттестации (первичная, периодическая)**

Номер свидетельства об аттестации технологии  
(при периодической аттестации)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3 ПТД (наименование, обозначение, дата утверждения)**

\_\_\_\_\_

**4 Заявленная область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки)**

Способ (комбинация способов) сварки (наплавки, пайки)	
Объект(ы)	
Параметры сварных соединений	
1	
2	
...	

**5 Программа аттестации:**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**6 Места и сроки проведения аттестации технологии сварки (наплавки, пайки)**

Этап аттестации	Место проведения	Сроки проведения
Проверка технических и кадровых возможностей	1	
	2	
	...	

Аттестационные испытания технологии сварки (наплавки, пайки)	1	
	2	
	...	

## 7 Результаты проверки технических и кадровых возможностей заявителя

Наименование организации/филиала (обособленного подразделения)	Результат (удовлетворительно /неудовлетворительно), номер и дата акта

## 8 Результаты аттестационных испытаний технологии сварки (наплавки, пайки)

Наименование организации/филиала (обособленного подразделения)	Результат (удовлетворительно /неудовлетворительно)

## 8.1 Группы однотипных производственных сварных соединений

Параметры производственных сварных соединений											Обозначение группы однотипных производственных сварных соединений

## 8.2 Контрольные сварные соединения

Параметры КСС											Обозначение КСС

## 8.3 Контроль КСС

Метод неразрушающего контроля, вид разрушающих испытаний и исследований	Объем контроля (% или кол-во образцов)	НД, регламентирующие методику неразрушающего контроля и разрушающих испытаний или исследований	НД, регламентирующие нормы оценки качества (пункт, раздел)	Организация, выполняющая контроль (свидетельство об аттестации лаборатории)

## 8.4 Результаты неразрушающего контроля КСС

Обозначение КСС	Методы неразрушающего контроля						
Указывают результат «годен» или «не годен», номер и дату документа (акта, заключения, протокола контроля).							

# ГОСТ Р XXXXX.3—2024

## 8.5 Результаты разрушающих-испытаний или исследований КСС

Обозначение КСС	Виды разрушающих испытаний или исследований						

Указывают результат «годен» или «не годен», номер и дату документа (акта, заключения, протокола испытаний или исследований).

## 9 Установленная область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки)

Наименование и адрес места нахождения организации/филиала (обособленного подразделения)

ПТД (наименование, обозначение, дата утверждения)

Область аттестации технологии сварки (наплавки, пайки)	
Способ (комбинация способов) сварки (наплавки, пайки)	
Объект(ы)	
Параметры сварных соединений	
1	
2	

Шифры НД, регламентирующих выполнение сварочных работ

Шифры НД, регламентирующих нормы оценки качества сварных соединений

## 10 Выводы аттестационной комиссии

Технология

(наименование технологии сварки (наплавки, пайки))

аттестована / не аттестована для применения организацией:

наименование организации

и/или её филиалами (обособленными подразделениями)

(наименование филиала (обособленного подразделения))

(наименование филиала (обособленного подразделения))

для выполнения сварочных работ в соответствии с установленной областью аттестации.

Приложение – Акт(ы) проверки технических и кадровых возможностей заявителя

Аттестационная комиссия:

Председатель комиссии

подпись

инициалы, фамилия

Члены комиссии

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

Представитель заявителя

подпись

инициалы, фамилия

## Библиография

- [1] Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»

УДК 621.791:006.354

ОКС 25.160.10

Ключевые слова: система аттестации сварочного производства, аттестация технологий сварки, проверка технических и кадровых возможностей, аттестационные испытания, технология сварки (наплавки, пайки)

---

Руководитель организации-  
разработчика:

Генеральный директор СРО Ассоциация  
«Национальное Агентство Контроля  
Сварки»

\_\_\_\_\_ А.И. Прилуцкий

Руководитель разработки:

Технический директор СРО Ассоциация  
«Национальное Агентство Контроля  
Сварки»

\_\_\_\_\_ С.В. Кузнецов